

NGUYÊN LIỆU	HÌNH DẠNG	NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG*	SỨC BỀN VỚI NHIỆT ĐỘ						CHỐNG***		KHẢ NĂNG TIẾP XÚC VỚI DẦU VÀ CHẤT BÉO***	ĐỘ DÁN KÍN***
			CHỊU ĐƯỢC				ĐỘ ẨM		UV	oksijen		
			Lò hấp	Lò vi sóng	Nội đun cách	Thanh trùng	Khử trùng**	Làm lạnh sâu				

## GỖ

Ván ép	Gỗ	từ - 30°C đến + 220°C	Có	Có		nấu khô	nấu khô	Có				
Ván ép với giấy dầu	gỗ + giấy trắng hay chân sáng	từ - 30°C đến + 220°C	Có	Có		nấu khô	nấu khô	Có			Có	
Ván ép với giấy silicon	gỗ + giấy trắng hay chân sáng	từ - 30°C đến + 220°C	Có	Có		nấu khô	nấu khô	Có			Có	
Ván ép với lớp PET	gỗ + nhựa PET trong suốt	từ - 30°C đến + 220°C	Có	Có		nấu khô	nấu khô	Có	Có		Có	Có

## NHỰA

PET	pha lê hay màu phổ biến	từ -30°C đến +70°C							Có		Có	Có
PET/EVOH/PE	pha lê hay màu phổ biến	từ -30°C đến +70°C							Có	Có	Có	Có
PS	trong suốt hay màu phổ biến	từ -30°C đến +70°C										Có
PS/EVOH/PE	trong suốt hay màu phổ biến	từ -30°C đến +70°C								Có		Có
PP Copolymer	trong mờ hay màu phổ biến	từ -35°C đến +120°C		Có	Có	Có					Có	Có
PP Random copo	trong suốt hay màu phổ biến	từ -10°C đến +115°C		Có	Có	Có					Có	Có
PP Homopolymer	trong suốt hay màu phổ biến	từ 0°C đến +130°C		Có	Có	Có	Có				Có	Có
PP/EVOH/PP	trong mờ hay màu phổ biến	từ 0°C đến +130°C		Có	Có	Có	Có			Có	Có	Có

## CARTON

Carton/PET	Carton	từ -30°C đến +200°C	Có	Có		nấu khô	nấu khô	Có	Có			
------------	--------	---------------------	----	----	--	---------	---------	----	----	--	--	--

\* Căn thận với sự tác động tiêu cực đối với nhiệt độ

\*\* Tiệt trùng = khử trùng bằng nhiệt

\*\*\* Thông tin chỉ tiêu, vui lòng liên hệ chúng tôi

Lô F1, đường số 5, KCN Long Hậu Hòa Bình,  
Xã Nhị Thành Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An  
Tel. 84 72 3614 945 – Fax. 84 72 3614 950  
Email: [contact.vn@iml.com.vn](mailto:contact.vn@iml.com.vn)